

Anderson Development Company

Brittle/Softening Pt. by Dynamic Mechanical Analysis (DMA) - °C (°F)

Product Name	MBOCA	MCDEA	Curene 107	Versalink 740M
Conventional TDI				
Andur 6 APLM	-29 (-20)			
Andur 7 APLM	-33 (-27)	-44 (-47)		-28 (-18)
Andur 7-1 APLS	-25 (-13)			
Andur 7-2 APLS		-12 (10)		
Andur 8 APLM	-31 (-24)	-40 (-40)	-30 (-22)	-25 (-13)
Andur 8 APFLM	-33 (-27)	-36 (-33)	-36 (-33)	-31 (-24)
Andur 8-5 APLS	-24 (-11)			
Andur 8-6 APSLM	-28 (-18)			
Andur 9-1 APLS	-25 (-13)			
Andur 9 APLM	-24 (-11)	-31 (-24)	-33 (-27)	-11 (12)
Andur 9 APFLM	-23 (-9)	-37 (-35)		-21 (-6)
Andur 5 DPLM	-21 (-6)	-36 (-33)	-28 (-18)	
Andur 5 DPFLM	-23 (-9)	-34 (-29)		-26 (-15)
Andur 6 DPLM	-33 (-27)	-41 (-42)	-24 (-11)	-25 (-13)
Andur 7 DPLM	-33 (-27)	-40 (-40)	-36 (-33)	-25 (-13)
Andur 1-83 AP	-73 (-99)	-73 (-99)	-74 (-101)	-69 (-92)
Andur 80-5 AP	-71 (-96)	-77 (-107)	-69 (-92)	-71 (-96)
Andur 2-90 AP	-55 (-67)	-59 (-74)	-58 (-72)	-47 (-53)
Andur 90 AP	-51 (-60)	-63 (-81)	-55 (-67)	-50 (-58)
Andur 2-92 AP	-56 (-69)	-59 (-74)	-61 (-78)	-43 (-45)
Andur 2-95 AP	-55 (-67)	-64 (-83)	-50 (-58)	-10 (14)
Andur 1-95 AP	-55 (-67)		-58 (-72)	
Andur 95 AP	-57 (-71)	-65 (-85)	-52 (-62)	-50 (-58)
Andur H95-2 AP	-55 (-67)			
Andur 2-60 DP	-56 (-69)		-58 (-72)	8 (46)
Andur 2-72 DP	-49 (-56)	-54 (-65)	-55 (-67)	26 (79)
Andur 75 DGP-2	-31 (-24)		-25 (-13)	
Andur 1-75 DP	-43 (-45)	-42 (-44)		53 (127)
Andur 82 DGP	-49 (-56)		-55 (-67)	
Andur 700 APX	-35 (-31)	-40 (-40)	-43 (-45)	-34 (-29)
Andur 800 AP	-35 (-31)	-42 (-44)		-35 (-31)
Andur 850 AP	-38 (-36)	-42 (-44)		-42 (-44)
Andur 2-920 AP	-44 (-47)	-49 (-56)		-18 (0)
Andur 950 AP	-30 (-22)	-35 (-31)	-31 (-24)	-30 (-22)
Andur 720 DP	2 (36)			
Andur 800 DP	12 (54)	-8 (18)		55 (131)
Andur 6000 AP	-51 (-60)			-51 (-60)
Andur 7003 AP-all	-45 (-49) (Curene 89)			
Andur 8000 AP	-26 (-15)	-31 (-24)	-31 (-24)	-10 (14)
Andur 8200 AP	-26 (-15)	-32 (-26)	-30 (-22)	-9 (16)
Andur 8500 AP	-29 (-20)	-35 (-31)	-30 (-22)	-3 (27)
Andur 9000 AP	-27 (-17)	-33 (-27)	-33 (-27)	-11 (12)
Andur RT 9002 AP			-58 (-72)	
Andur 9200 AP	-32 (-26)	-36 (-33)	-24 (-11)	-15 (5)
Andur 9500 AP	-32 (-26)	-44 (-47)	-34 (-29)	-7 (19)
Andur 6500 DP	-19 (-2)	-38 (-36)	-29 (-20)	44 (111)
Andur 7500 DP	-8 (18)		-27 (-17)	
Andur 7501 DP	-1 (30)	-34 (-29)	-25 (-13)	50 (122)

Low Free TDI				
Andur XP-169 (7 APLF)	-27 (-17)			
Andur 7-3 APLF	-24 (-11)	-35 (-31)		-21 (-6)
Andur 8 APLF	-27 (-17)			
Andur 8-3 APLF	-25 (-13)	-33 (-27)		-21 (-6)
Andur 8-5 APLF	-24 (-11)	-33 (-27)	-23 (-9)	-19 (-2)
Andur 9 APLF	-25 (-13)		-22 (-8)	-19 (-2)
Andur 9-3 APLF	-27 (-17)			
Andur 9-5 APLF	-20 (-4)	-27 (-17)	-22 (-8)	-7 (19)
Andur 6 DPLF	-13 (9)			6 (43)
Andur 70 APLF	-68 (-90)	-71 (-96)	-68 (-90)	-66 (-87)
Andur 80 APLF	-67 (-89)	-67 (-89)		-68 (-90)
Andur 85 APLF	-66 (-87)	-75 (-103)	-72 (-98)	-71 (-96)
Andur 90 APLF	-69 (-92)	-75 (-103)	-73 (-99)	-76 (-105)
Andur 93 APLF	-68 (-90)		-70 (-94)	
Andur 95 APLF	-56 (-69)	-58 (-72)		-55 (-67)
Andur 60 DPLF	-59 (-74)	-61 (-78)	-62 (-80)	18 (64)
Andur 70 DPLF	-55 (-67)	-54 (-65)	-61 (-78)	67 (153)
Andur 75 DPLF	-57 (-71)	-55 (-67)	-60 (-76)	68 (154)
Andur 950 APLF	-29 (-20)			
Andur 8000 APLF	-50 (-58)			
Andur 9500 APLF	-48 (-54)	-54 (-65)		-21 (-6)
Andur 6500 DPLF	-50 (-58)	-51 (-60)		-30 (-22)
Andur 7501 DPLF	-26 (-15)	-39 (-38)	-41 (-42)	64 (147)
Aliphatic/PTMEG				
Andur AL 80-5 AP	-58 (-72) (Curene 110)			
Andur AL 90 AP	-65 (-85) (Curene 110)			
Andur AL 92 AP	-62 (-80) (Curene 110)			
Andur AL 95 AP	-56 (-69) (Curene 110)			
Andur AL 62 DP	-20 (-4) (Curene 110)			
Andur AL 70 DP	-16 (3) (Curene 110)			
Other				
Andur HT 58 DP Part B	-61 (-78) (Part A)			
Andur HT 75 DP Part B	-61 (-78) (Part A)			
Andur M95 AS	-23 (-9) (Part B)			

***Values taken from inflection point of rise in tan delta curve**